

FICHE TECHNIQUE BELZONA 2221

FN10144



GÉNÉRALITÉS

Description du produit :

Un matériau bi-composants liquide à base de mélanges de polymères réactifs de poids moléculaire bas, moyen et élevé. Une fois mélangés, la base et le durcisseur forment un composant de réparation élastomère résistant mais hautement flexible.

Domaines d'application :

Lorsqu'il est mélangé et appliqué comme indiqué dans le mode d'emploi Belzona, ce système est parfaitement adapté aux applications ci-dessous où des épaisseurs spécifiques sont imposées.

- Réparation en caoutchouc multifonction
- Joints d'expansion horizontaux
- Moulage de moules flexible
- Diaphragmes
- Joints de moulage
- Protection des filetages exposés

INFORMATIONS RELATIVES À L'APPLICATION

Durée permissive d'utilisation

La durée permissive d'utilisation varie en fonction de la température. À 20 °C (68 °F), la totalité du matériau mélangé doit être utilisée dans les 15 minutes.

Méthode d'application

Applicateur en plastique ou brosse à poils raides.

Température d'application

5 °C à 40 °C (41 °F à 104 °F).

Recouvrement

Dépend de la température ambiante et de l'humidité. Consulter le mode d'emploi Belzona pour plus d'informations.

Temps de durcissement

Le temps de durcissement sera inférieur pour les sections plus épaisses et supérieur pour les applications plus fines. À une épaisseur d'environ 0,25 cm (0,10 pouce), respecter les temps de durcissement spécifiés dans le mode d'emploi Belzona avant de soumettre la pièce aux conditions indiquées.

Capacité volumique

La capacité volumique est :

881 cm³/kg (53,8 pouces cubes)

661 cm³/ unité de 750 g (40,3 pouces cubes)

Pouvoir couvrant

À une épaisseur de 375 microns (15 mils), chaque unité de 750 g couvre 1,76 m² (18,9 pieds carrés).

Les informations ci-dessus concernant l'application servent uniquement de guide d'introduction. Pour des informations d'application détaillées, y compris les procédures/techniques d'application recommandées, reportez-vous au manuel d'utilisation Belzona fourni avec chaque produit emballé.

Composant de base

Apparence

Liquide noir visqueux

Densité

1,05 g/cm³

Description du durcisseur

Apparence

Pâte de couleur grise pâle

Densité

1,39 g/cm³

Propriétés du mélange

Mélange selon le poids (Base: Durcisseur)

2,3 : 1

Mélange selon le volume (Base: Durcisseur)

3 : 1

Apparence

Liquide gris foncé

Densité du mélange

1,14 g/cm³

FICHE TECHNIQUE BELZONA 2221

FN10144



ABRASION

Taber

Lorsqu'elle est testée conformément à la norme ASTM D4060, la résistance abrasive Taber sous une charge de 1kg est généralement de :

7 jours de durcissement à 20 °C (68 °F)

Roues H18 (humide) 88 mm³ de pertes par 1000 cycles
Roues H18 (sec) 313 mm³ de pertes par 1000 cycles

ADHÉSION

Adhésion par pelage à 90°

Lorsqu'elles sont testées conformément à la norme ASTM D429 (modifiée) en utilisant le conditionneur de surface recommandé, les valeurs d'adhésion typiques sont :

Substrat	Adhésion maximale	Adhésion moyenne par pelage	Mode de rupture
Acier doux Sablé	159 pli 2839 kg/m	133 pli 2367 kg/m	Cohésif dans l'élastomère

Adhésion par pelage à 180°

Lorsqu'elles sont testées conformément à la norme ASTM D413 (modifiée) en utilisant le conditionneur de surface recommandé, les valeurs d'adhésion typiques sont :

Substrat	Adhésion maximale	Adhésion moyenne par pelage	Mode de rupture
EPDM (Shore A : 75)	33 pli 584 kg/m	9 pli 166 kg/m	Cohésif dans le Substrat
Nitrile (Shore A : 77)	39 pli 697 kg/m	18 pli 317 kg/m	Cohésif dans le Substrat
Néoprène (Shore A : 83)	40 pli 723 kg/m	15 pli 275 kg/m	Cohésif dans le Substrat
Caoutchouc naturel (Shore A : 51)	9 pli 163 kg/m	2 pli 40 kg/m	Cohésif dans le Substrat
Caoutchouc Commercial (Naturel/SBR) (Shore A : 72)	24 pli 431 kg/m	6 pli 116 kg/m	Cohésif dans le Substrat

RÉSISTANCE CHIMIQUE

Une fois complètement durci, le matériau présente une excellente résistance à la plupart des produits chimiques, dont les produits alcalins et les acides inorganiques dilués.

* Pour obtenir une description plus détaillée des propriétés de résistance chimique, consulter le tableau de résistance chimique correspondant.

RÉSISTANCE À LA COMPRESSION RÉMANENTE

Lorsqu'elle est testée conformément à la partie A6 de la norme BS 903, la compression rémanente est typiquement :

35 % 30 minutes de récupération
16 % 6 heures de récupération

PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

Résistance diélectrique

Lorsqu'elle est testée conformément à la norme ASTM D149, la résistance diélectrique est typiquement de 6,4 kV/mm à 500 V/s.

Constante diélectrique

Lorsqu'elle est testée conformément à la norme ASTM D150, la constante diélectrique est typiquement de 5,8 à 1,0 V et 100 Hz.

Facteur de dissipation

Lorsqu'elle est testée conformément à la norme ASTM D150, le facteur de dissipation est typiquement 0,104 à 1,0 V et 100 Hz.

Résistivité de surface

Lorsqu'elle est testée conformément à la norme ASTM D257, la résistivité de surface est typiquement 4,41 x 10¹¹ Ω à 500 VCC

Résistivité volumétrique

Lorsqu'elle est testée conformément à la norme ASTM D257, la résistivité volumique est typiquement de 8,08 x 10¹⁰ Ωcm à 500 VCC

PROPRIÉTÉS D'ÉLONGATION ET DE TRACTION

Lors d'un test conforme à la norme ASTM D412 (Die C), les valeurs typiques obtenues sont :

Élongation **durcissement à 20 °C (68 °F)**
1000 % 24 heures
1000 % 7 jours

résistance à la traction **durcissement à 20 °C (68 °F)**
6,20 MPa (900 psi) 24 heures
10,34 MPa (1500 psi) 7 jours

Module de traction **durcissement à 20 °C (68 °F)**
0,38 MPa (55 psi) 7 jours

JOINTS DE DILATATION

Lorsqu'il est testé conformément à une version modifiée de la norme ASTM C719 sur des substrats de béton et d'acier en utilisant le conditionneur approprié, le matériau est qualifié comme mastic de classe 25 pour un mouvement de ±25 %.

FICHE TECHNIQUE BELZONA 2221

FN10144



DURETÉ

Lorsqu'elle est testée conformément à la norme ASTM D2240, la dureté obtenue est :

Shore A	durcissement à 20 °C (68 °F)
69	24 heures
73	7 jours

RÉSISTANCE AU DÉCHIREMENT

Lors d'un test conforme à la norme ASTM D695, les valeurs typiques obtenues sont :

résistance au déchirement	durcissement à 20 °C (68 °F)
3392 kg/m (190 pli)	24 heures
4106 kg/m (230 pli)	7 jours

RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE

Résistance à la température

Pour de nombreuses applications typiques, le produit convient à un fonctionnement dans la plage de températures -40 °C à 65 °C (-40 °F à 150 °F).

DURÉE DE CONSERVATION

La base et le durcisseur séparés ont une durée de conservation de trois ans à compter de la date de fabrication lorsqu'ils sont stockés dans leurs récipients d'origine non ouverts à des températures comprises entre 5°C (41°F) et 30°C (86°F).

GARANTIE

Ce produit sera conforme aux performances indiquées, à condition de l'entreposer et de l'utiliser en vertu des instructions fournies dans le mode d'emploi Belzona. Belzona s'assure que tous ses produits sont fabriqués soigneusement dans le but d'obtenir la meilleure qualité possible et sont testés strictement en vertu des normes universellement reconnues (ASTM, ANSI, BS, DIN, ISO, etc.). Belzona n'ayant aucun contrôle sur l'utilisation du produit décrit dans ce document, aucune garantie ne peut être donnée concernant une application quelconque.

DISPONIBILITÉ ET COÛT

Belzona 2221 est disponible via un réseau de distributeurs Belzona à travers le monde pour une livraison rapide sur le site d'application. Pour de plus amples informations, adressez-vous au distributeur **Belzona** de votre région.

FABRICANT / FOURNISSEUR

Belzona Limited,
Claro Road, Harrogate,
HG1 4DS, Royaume-Uni.

Belzona Inc.
14300 NW 60th Ave,
Miami Lakes, FL, 33014, USA

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Avant d'utiliser ce produit, veuillez consulter les fiches de données de sécurité associées.

SERVICE TECHNIQUE

Une assistance technique complète est disponible et comprend l'accès à des consultants techniques formés et qualifiés, à du personnel de service technique ainsi qu'à des laboratoires de recherche, de développement et de contrôle de la qualité entièrement pourvus en personnel.

The technical data contained herein is based on the results of long term tests carried out in our laboratories and to the best of our knowledge is true and accurate on the date of publication. It is however subject to change without prior notice and the user should contact Belzona to verify the technical data is correct before specifying or ordering. No guarantee of accuracy is given or implied. We assume no responsibility for rates of coverage, performance or injury resulting from use. Liability, if any, is limited to the replacement of products. No other warranty or guarantee of any kind is made by Belzona, express or implied, whether statutory, by operation of law or otherwise, including merchantability or fitness for a particular purpose.

Nothing in the foregoing statement shall exclude or limit any liability of Belzona to the extent such liability cannot by law be excluded or limited.

Copyright © 2022 Belzona International Limited. Belzona® is a registered trademark.

*Les produits Belzona sont
fabriqués dans le cadre d'un
système de gestion de la
qualité certifié ISO 9001.*

